

PRODUCT DATA SHEET / ÜRÜN TEKNİK SPEKTİ

Date / Tarih	20.08.2025	Rev No	20
Product Identification	Ürün Tanımı		
Product Name	Ürü Adı	DOGUPRINT P9000	
Product Code	Ürün Kodu	PHP UV 2200 900GSM	
Treatments / Özellikler	Özellikler	UV Protection / Water Proof / Printable	
Coating / Material	Kaplama / Malz.	Knife Coating / PVC	
Finish (Lacquering)	Lak işlemi	Top (Üst) Unlacquered	Bottom (Alt) Unlacquered
Emboss	Desen	Glossy / Parlak	

Physical Properties	Fiziksel Özellikler	Test Method	Value	Unit
Base Fabric	Kumaş	DIN ISO 2076	PES	
Weaving	Dokuma	DIN ISO 2076	P 2/2 PANAMA	
Weaving Density	Dokuma Sıklık	DIN ISO 2076	6x6 / 15x15	cm / inch
Yarn Denier	İplik	DIN ISO 2060	2000D X 2000D	Denier
Total Weight	Toplam Gramaj	EN ISO 2286-2	900 ± 20	g/m²
Width	En		300 - 320	cm

Mechanical Properties	Mekanik Özellikler	Test Method	Value	Unit
Tear Strength (Warp/Weft)	Yırtılma Mukavemeti (Çözü/Atkı)	EN ISO 4674-1	600 / 500	N/5cm
Tensile Strength (Warp/Weft)	Kopma Mukavemeti (Çözü/Atkı)	ISO 1421 /1	4000 / 4000	N/5cm
Adhesion Force	Yapışma Kuvveti	EN ISO 2411	100	N/5cm
Light Fastness	Işık Haslığı	DIN EN ISO 105	6+	Scala
Water Resistance	Su Geçirmezlik	DIN EN 20811	> 8.000	mmH ₂ O
Abrasion Resistance	Aşınma Direnci	DIN EN 530	> 9.000	cycles
Heat- Cold Resistance	Sıcaklık Dayanıklılığı	DIN EN 1876-1	-40 / +70	°C

General Information	Genel Bilgiler	
Application	Kullanım Yeri	Tent , Side Curtain, Industrial, High Speed Doors / Tır Yan Perdeleri, Endüstriyel Uygulamalar, Hızlı Kapı Sistemleri
Welding	Yapıştırma Yöntemi	Hot Air (Wedge Welding) - High Frequency
Standard Properties	Standart Özellikler	   
Optional Properties (If Required)	Opsiyonel Özellikler	  
Certificates	Sertifikalar	   

Yasal Uyarı: Teknik nedenlerden dolayı belirtilen değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Tolerans ifadesi olmayan değerler ± %5 toleranslı değerlerdir. Bilgiler en son bilgilerimize uygundur ve sorumluluk üstlenmeksizin sunulmaktadır.

Disclaimer : We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons.Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± %5 .

The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.