

Doküman No KYS.FRM.052
Yayın Tarihi 11.01.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa 1

PRODUCT DATA SHEET / ÜRÜN TEKNİK SPEKTİ

Date / Tarih	22.07.2024	Rev No	01
Product Identification	Ürün Tanımı		
Product Name	Ürü Adı	DOGUSTORE FR D1650	
Product Code	Ürün Kodu	**	
Treatments / Özellikler	Özellikler	UV Protection / Anti Fungal / Flame Reterdant	
Coating / Material	Kaplama / Malz.	Knife Coating / PVC	
Finish (Lacquering)	Lak işlemi	Top (Üst) Acrylic	Bottom (Alt) Acrylic
Emboss	Desen	Gloss / Parlak	

Physical Properties	Fiziksel Özellikler	Test Method	Value	Unit
Base Fabric	Kumaş	DIN ISO 2076	PES	
Weaving	Dokuma	DIN ISO 2076	3/3 PANAMA	
Total Weight	Toplam Gramaj	EN ISO 2286-2	1650 ± 30	g/m ²
Width	En		300-320	cm

Mechanical Properties	Mekanik Özellikler	Test Method	Value	Unit
Tear Strength (Warp/Weft)	Yırtılma Mukavemeti (Çözü/Atkı)	EN ISO 4674-1	800 / 800	N/5cm
Tensile Strength (Warp/Weft)	Kopma Mukavemeti (Çözü/Atkı)	ISO 1421 /1	5000 / 5000	N/5cm
Adhesion Force	Yapışma Kuvveti	EN ISO 2411	120	N/5cm
Light Fastness	Işık Haslığı	DIN EN ISO 105 B02	6+	Scala
Water Resistance	Su Geçirmezlik	DIN EN 20811	> 10.000	mmH ₂ O
		DIN 4102	B2	Pass / Uygun
Flame Reterdancy	Alev Dayanıklılığı	EN 13501-1	C-s2-d0	Pass / Uygun
		DIN 75200		Pass / Uygun
Heat- Cold Resistance	Sıcaklık Dayanıklılığı	DIN EN 1876-1	-40 / +70	°C

General Information	Genel Bilgiler	
Application	Kullanım Yeri	Storage / Fire Fighting Helicopter Membranes
Welding	Yapıştırma	Hot Air (Wedge Welding) - High Frequency
Standard Properties	Standart Özellikler	     
Optional Properties (If Required)	Opsiyonel Özellikler	
Certificates	Sertifikalar	   

Yasal Uyarı: Teknik nedenlerden dolayı belirtilen değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Tolerans ifadesi olmayan değerler ± %5 toleranslı değerlerdir. Bilgiler en son bilgilerimize uygundur ve sorumluluk üstlenmeksizin sunulmaktadır.

Disclaimer : We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons.Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± %5 .
The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.