

PRODUCT DATA SHEET / ÜRÜN TEKNİK SPEKTİ

Doküman No KYS.FRM.052
Yayın Tarihi 11.01.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa 1

Date / Tarih Rev No 01

Product Identification	Ürün Tanımı				
Product Name	Ürü Adı	DOGUTARP B8100			
Product Code	Ürün Kodu	PH BO FR AF UV 1150 850 GR			
Treatments / Özellikler	Özellikler	Black Out / UV Protection / Anti Fungal / Flame Reterdant			
Coating / Material	Kaplama / Malz.	Knife Coating / PVC			
Finish (Lacquering)	Lak işlemi	Top (Üst)	Unlacquered	Bottom (Alt)	Unlacquered
Emboss	Desen	Glossy / Parlak			

Physical Properties	Fiziksel Özellikler	Test Method	Value	Unit
Base Fabric	Kumaş	DIN ISO 2076	PES	
Weaving	Dokuma	DIN ISO 2076	1/1 PLAIN	
Weaving Density	Dokuma Sıklık	DIN ISO 2076	8x8 / 20x20	cm / inch
Yarn Denier	İplik	DIN ISO 2060	1000D X 1000D	Denier
Total Weight	Toplam Gramaj	EN ISO 2286-2	850 ± 30	g/m ²
Width	En		300-320	cm

Mechanical Properties	Mekanik Özellikler	Test Method	Value	Unit
Tear Strength (Warp/Weft)	Yırtılma Mukavemeti (Çözü/Atkı)	EN ISO 4674-1	250 / 250	N/5cm
Tensile Strength (Warp/Weft)	Kopma Mukavemeti (Çözü/Atkı)	ISO 1421 /1	2500 / 2500	N/5cm
Adhesion Force	Yapışma Kuvveti	EN ISO 2411	85	N/5cm
Light Fastness	Işık Haslığı	DIN EN ISO 105 B02	6+	Scala
Water Resistance	Su Geçirmezlik	DIN EN 20811	> 8.000	mmH2O
		DIN 4102	B2	Pass / Uygun
Flame Reterdancy	Alev Dayanıklılığı	ISO 6941:2003		Pass / Uygun
		DIN 75200		Pass / Uygun
Heat- Cold Resistance	Sıcaklık Dayanıklılığı	DIN EN 1876-1	-40 / +70	°C

General Information	Genel Bilgiler	
Application	Kullanım Yeri	Black Out / Tent & Pergola
Welding	Yapıştırma	Hot Air (Wedge Welding) - High Frequency
Standard Properties	Standart Özellikler	    
Optional Properties (If Required)	Opsiyonel Özellikler	
Certificates	Sertifikalar	   

Yasal Uyarı: Teknik nedenlerden dolayı belirtilen değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Tolerans ifadesi olmayan değerler ± %5 toleranslı değerlerdir. Bilgiler en son bilgilerimize uygundur ve sorumluluk üstlenmeksizin sunulmaktadır.

Disclaimer : We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons.Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± %5 .

The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.