










PRODUCT DATA SHEET / ÜRÜN TEKNİK SPEKTİ

Doküman No KYS.FRM.052
Yayın Tarihi 11.01.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa 1

Product Identification	Ürün Tanımı
Product Name	Ürü Adı DOGUTARP D9110
Product Code	Ürün Kodu PH FR UV 1-0 LAK 2200 PANAMA 900 GR
Treatments / Özellikler	Özellikler Flame Reterdant / UV Protection / Water Proof / Lacquered
Coating / Material	Kaplama / Malz. Knife Coating / PVC
Finish (Lacquering)	Lak işleme Top (Üst) Acrylic Bottom (Alt) Unlacquered
Emboss	Desen Glossy / Parlak

Physical Properties	Fiziksel Özellikler	Test Method	Value	Unit
Base Fabric	Kumaş	DIN ISO 2076	PES	
Weaving	Dokuma	DIN ISO 2076	P 2/2 PANAMA	
Weaving Density	Dokuma Sıklık	DIN ISO 2076	6x6 / 15x15	cm / inch
Yarn Denier	İplik	DIN ISO 2060	2000D X 2000D	Denier
Total Weight	Toplam Gramaj	EN ISO 2286-2	900 ± 20	g/m ²
Width	En		300	cm

Mechanical Properties	Mekanik Özellikler	Test Method	Value	Unit
Tear Strength (Warp/Weft)	Yırtılma Mukavemeti (Çözü/Atkı)	EN ISO 4674-1	600 / 500	N/5cm
Tensile Strength (Warp/Weft)	Kopma Mukavemeti (Çözü/Atkı)	ISO 1421 /1	4000 / 4000	N/5cm
Adhesion Force	Yapışma Kuvveti	EN ISO 2411	100	N/5cm
Light Fastness	Işık Haslığı	DIN EN ISO 105 B02	6+	Scala
Water Resistance	Su Geçirmezlik	DIN EN 20811	> 8.000	mmH ₂ O
Abrasion Resistance	Aşınma Direnci	DIN EN 530	> 9.000	cycles
Heat- Cold Resistance	Sıcaklık Dayanıklılığı	DIN EN 1876-1	-40 / +70	°C
		DIN 4102	B2	Pass / Uygun
		EN 13501-1		Pass / Uygun
Flame Reterdancy	Alev Dayanıklılığı	ISO 6941:2003		Pass / Uygun
		DIN 75200		Pass / Uygun
		BS 7837		Pass / Uygun

General Information	Genel Bilgiler
Application	Kullanım Yeri Truck Cover
Welding	Yapıştırma Yöntemi Hot Air (Wedge Welding) - High Frequency
Standard Properties	Standart Özellikler   
Optional Properties (If Required)	Opsiyonel Özellikler  
Certificates	Sertifikalar    

Yasal Uyarı: Teknik nedenlerden dolayı belirtilen değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Tolerans ifadesi olmayan değerler ± %5 toleranslı değerlerdir. Bilgiler en son bilgilerimize uygundur ve sorumluluk üstlenmeksizin sunulmaktadır.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± %5 .

The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.